

StabiCal 70

Weißfeinkalk zur Bodenverbesserung

CaO + MgO:	~ 70 %
SiO ₂ :	13 - 16 %
Al ₂ O ₃ :	8 - 12 %
Fe ₂ O ₃ :	2 - 4 %
Wasser- aufnahme:	~ 25 %

Schüttdichte: 0,89 - 0,97 kg/l

Auf Grund von geologischen und vorkommensbedingten Schwankungen sind die angegebenen Daten als Durchschnittswerte und nicht als zugesicherte Eigenschaften anzusehen.



Soilution GmbH • Burgstraße 30 • 59423
Unna
Tel. [02303] 25 41 51
Fax [02303] 25 41 55

