

StabiCal 80

Weißfeinkalk zur Bodenverbesserung

CaO + MgO:	~ 80 %
Fe ₂ O ₃ :	1 - 3 %
Al ₂ O ₃ :	7 - 9 %
SiO ₂ :	8 - 11 %

Wasser-
aufnahme: ~ 25 %

Schüttdichte: 0,85 - 0,92 kg/l

Auf Grund von geologischen und vorkommensbedingten Schwankungen sind die angegebenen Daten als Durchschnittswerte und nicht als zugesicherte Eigenschaften anzusehen.



Soilution GmbH • Burgstraße 30 • 59423
Unna
Tel. [02303] 25 41 51
Fax [02303] 25 41 55